

# Acrystal Decor Carrara

## Vzhled, barva a dojem kamene

Do chráněných exteriérů či interiérů – bílý základ ke kolorování

### Použití

Licí, gelcoatové a laminační aplikace a mezi dalšími:

- Architektonické dekorace
- Repliky
- Divadelní a filmové kulisy
- Reprodukce
- Pěnový nátěr

### Katalogová čísla

Acrystal Prima 4 kg : 1504      Kit  
Acrystal Carrara 20 kg : 2182      24 kg

### Výhody

- Při použití
  - Netoxický
  - Velmi malý zápach
  - Lehce zpracovatelný
  - Bez rozpouštědel
  - Dobrá kvalita práce
  - Nářadí omyvatelné vodou
  - Nízká exotermie
- Vzhled
  - Nekonečný rozsah zakončení
  - Možnost kolorování
  - Působivá kvalita zakončení
  - Stejnorodé zbarvení
- Technické parametry
  - Objemově stabilní
  - Odolný proti vlhkosti
  - Trvanlivý
  - Mechanicky odolný
  - Ohnivzdorný
- Ekonomické výhody
  - Minimum času nutného k přípravě produktu
  - Významný nárůst životnosti silikonových forem
  - Vynikající poměr ceny a kvality
  - Čištění bez ředidel

### Acrystal Decor Carrara

je velmi snadno zpracovatelný kompozitní materiál bez ředidel.

Skládá se z:

- tekutiny založené na vodných acrylických pryskyřicích a z
- „velmi bílého“ prášku založeném na minerálních krystalických strukturách obsahujících částičky kamene.

### Zpracování

Směšovací poměr dle váhy :

- 1 kg Acrystal Prima tekutiny
- 5 kg Acrystal Carrara prášku

Smíchej prášek Acrystal Carrara v kapalině Acrystal Prima.

Tato směs má finální mramorový vzhled. K získání různých kamenných vzhledů použijte Acrystalové barviva.

Odvzdušněte obvyklými metodami a odlijte do silikonových forem.

nebo

Použijte směs jako gelcoat a laminujte s Acrystal Prima a vyztuženými vlákny

nebo

Laminujte vyztuženými vlákny.

Přímo po sejmutí formy, dokud je výrobek stále poddajný, omyjte povrch mokrou houbou k získání jiskřivých částic na povrchu.

nebo

Osmirkujte po kompletním vysušení

Pro exteriéry aplikujte na váš finální výrobek Acrystal Finition nebo barvy.

Pro více informací navštivte naše stránky: [www.acrystal.fr](http://www.acrystal.fr)

### Přidružené výrobky

- Acrystal Prima 14 kg nebo 70 kg
- Barviva 1 kg
- Skelné vlákno 200-4D
- Acrystal Finition 5 kg (ref : 3310)
- Retarder 1 kg (ref : 3110)
- Thixotrope 1 kg (ref : 3210)



### Technická data

Hustota za vlhka	2000 - 2100 kg/m <sup>3</sup>
Hustota za sucha	1850 - 1950 kg/m <sup>3</sup>
Doba zpracovatelnosti	8 - 10 min.
Vytvrzení	20 - 100 min.
Pevnost v tlaku	25 - 30 MPa – sušené v peci
Roztaživost	< 0.1 %
U.V. odolnost	vynikající

Všechny informace uvedeny v tomto datovém listu byly dány s dobrou vírou. Avšak zákazník je odpovědný za to, že si zajistí vhodnost materiálu k jeho jednotlivým zamýšleným účelům.

**Acrystal**  
Matériaux  
composites

29A rue du Maréchal Leclerc  
F 67460 SOUFFELWEYERSHEIM  
info@acrystal.fr - Tél. +33 (0)3 88 45 10 62  
[www.acrystal.fr](http://www.acrystal.fr)